



### 3. POWŁOKA GRUNTUJĄCA

- a. powłokę gruntującą wykonać komponentami StoPrep Miral w temperaturze roboczej i podłoża min.  $+5^{\circ}\text{C}$ .

Można go rozcieńczać z ok. 10% wody dla uzyskania właściwej konsystencji. W normalnych warunkach pogodowych (temperatura  $+20^{\circ}\text{C}$  i wilgotności względnej 65%) schnięcie następuje w ciągu 6 godzin. Nakładanie pędzlem, wálkiem lub urządzeniem natryskowym.